

## SUNSORB 2001-EB サンソープ 2001-EB

電子線 (25kGy 以上) 照射済み




### 特 徴

- 70% レーヨン / 30% ポリエステル不織布
- 低脱落繊維, 低発塵, 高吸水性

### 電子線照射対応


- 照射証明書付
- 照射インジケータをケースに貼付 (右上写真参照)
- 2重包装で照射製品対応
- 無菌室パスボックスの大きさを考慮した2重包装寸法設計 (右図参照)

### 照射インジケータ



照射前 ⇒ 照射後

### 2重包装寸法



### Technical Data:

Attribute		Units	Value	Test Method
Basis Weight 目付		g/m <sup>2</sup>	31	TAPPI T-410
Caliper 厚さ		μm	180	TAPPI T-411
Fibers 脱落繊維	≥100μm	fibers/cm <sup>2</sup>	22	IEST-RP.CC004.3, Sec 6.1.3 / Sec 6.2.2
Particles (≥0.5μm)	Biaxial Shake 液中発塵	x10 <sup>3</sup> /cm <sup>2</sup>	13	IEST-RP.CC004.3, Sec 6.1.3 / Sec 6.2.2
	Helmke Drum 気中発塵	pc/ft <sup>3</sup>	110	
Sorbency 吸水性	Capacity 吸水量	mL/m <sup>2</sup>	243	IEST-RP.CC004.3, Sec 8.1 modified / Sec 8.2 modified
	Efficiency 効率	mL/g	7.56	
	Rate 速度	seconds	3.0	
Non-Volatile Residue 不揮発性残留物	DI Water	g/m <sup>2</sup>	0.071	IEST-RP.CC004.3, Sec 7.1.2
	IPA	g/m <sup>2</sup>	0.084	

上記は当社の実測値であり保証値ではありません。

### Order Information:

Product	Number	Size	Shts/cs	Packing
SUNSORB 2001- EB	SS2001EB.100.4.9	25cm x 25cm	3,600	100shts/pk x 4pks/bg x 9bgs/cs

上記サイズ以外に関しては、お問合せ下さい。

製造元 **株式会社 バークシャー**

東京都台東区駒形2-1-13  
 AMSビル3F 〒111-0043

Tel : 03-5827-2380  
 Fax : 03-5827-2382

[www.berkshire.co.jp](http://www.berkshire.co.jp)

販売元 **森村商事株式会社**

東京都港区虎ノ門1-3-1  
 森村ビル 〒105-8451

Tel : 03-3502-2410  
 Fax : 03-3501-0030

[www.morimura.co.jp](http://www.morimura.co.jp)